

Laboratorio I+D
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
FG-75-00-44
 Versión 2 / Vigencia: 16/06/2010

Denominación Comercial:
Emacril Muros
Producto:
 Pintura al agua tipo emulsión, impermeabilizante para frentes y muros


ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
Uniformidad y asentamiento	Cumple ensayo	
Dilución	Cumple ensayo	
Viscosidad Stormer a 20°C +/- 0,5°C, UK	110 +/- 4	✓
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm ³	1,447 +/- 0,2	
Estabilidad	Cumple ensayo	
Materias volátiles entre 105°C y 110°C, g/100 g	40 +/- 1	
Plomo en materias no volátiles, g/100 g	No contiene	
Grado de dispersión, IRAM	3,75 - 5,00	
Secado		
Tacto, horas	1 hora +/- 10 minutos	
Duro, minutos	2 horas +/- 15 minutos	
Brillo	Semi-mate	
Opacidad	Cumple ensayo	
Variación de color (cualitativo)	Cumple ensayo visual	✓
Poder cubritivo	Cumple ensayo	✓
Aplicabilidad	Muy buena	✓
Resistencia a la intemperie	Cumple ensayo	
Resistencia a la abrasión en húmedo	Cumple ensayo	
Envejecimiento acelerado	Cumple ensayo	
Rendimiento en extensión, m² por lt y por mano	14 +/- 2	
Color	Blanco	

Se indica la especificación técnica de EMAPI S.A. pues no existe norma IRAM correspondiente
 Los ensayos incluidos son los indicados por IRAM para otras pinturas tipo emulsión
 Referencia para ensayos: IRAM 1077

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4
Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina
 Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.