

# Vial

marca el camino

Revestimientos Película Impermeable



## PINTURA VIAL Base Alquídica

Apto para sembrado con Perlas Reflectivas  
Fácil Aplicación  
Rápido Secado  
Alto Tránsito

**Pintura con Resinas Alquídicas al Solvente de máxima resistencia a la abrasión.**

### PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Este producto está formulado a partir de resinas alquídicas de gran penetración y adherencia para la óptima demarcación de pavimentos, señalización y mantenimiento de pisos industriales. De su fácil aplicación y buena nivelación resulta una película de alto espesor que exhibe una excelente resistencia a la abrasión producida por el alto tránsito y el embate de condiciones climáticas adversas, cuando es aplicado en sustratos expuestos a la intemperie. Es altamente receptivo a la incorporación de perlas reflectivas. Su rápido secado posibilita el uso de los sectores pintados en poco tiempo.

### MODO DE USO

#### Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia y seca (como mínimo 7 días). Es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato, tales como: grasas o aceites, siliconas, algas u hongos, suciedad, etc. En pisos nuevos (asfalto, concreto, cementicio, etc.) y a efectos de eliminar la alcalinidad del sustrato, se deben aplicar soluciones decrecientes de ácido clorhídrico (muriático) al 50% y posteriormente al 25% dejando transcurrir, después de cada aplicación, no menos de 30 minutos para finalmente lavar con abundante agua. Si la superficie no es nueva se aconseja realizar un hidrolavado de alta presión para remover suciedad, formas biológicas e incrustaciones. De ser necesario, se debe utilizar detergente y frotar con un cepillo de cerdas duras. En el caso de pisos previamente pintados, se debe remover la película vieja por medios mecánicos o mediante el empleo de Gel Decapante EMAPI antes de la aplicación.

#### Aplicación

Se puede aplicar a pincel, pudiéndose emplear también rodillo, soplete airless, soplete de aire o extendedores especiales. Aplicar 2 manos de producto en su consistencia normal. De ser necesario y para facilitar la aplicación, incorporar diluyente base xileno en cantidades discretas. Para la segunda aplicación se debe dejar transcurrir no menos de 60 minutos –en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C)–. Liberar el tránsito después de transcurridos 90 minutos de aplicada la última mano.

### SEGURIDAD



Usar guantes de protección



Usar protección ocular




Usar ropa adecuada



No diluir (ver cuadro)



Secado al tacto 20 minutos



Secado total 90 minutos

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** 8 a 10 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.

**USO:** Producto de Alta Gama, ampliamente versátil. Para todo tipo de pisos (asfalto, concreto, cementicio) expuestos tanto en ambientes de interior como a la intemperie.

**TIEMPO DE SECADO:** Al tacto 20 minutos, entre manos 60 minutos, total 90 minutos, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

**PRESENTACIÓN:** Envases de 4 litros y 20 litros.

**COLOR BASE:** Blanco y Amarillo.

**TERMINACIÓN:** Mate.

**Nº DE MANOS:** 2 ó 3, según el grado de exposición del sustrato o de protección deseada.

**DILUCIÓN:** Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de Diluyente Base Xileno para facilitar la aplicación.

**LIMPIEZA:** Lavar los utensilios con Diluyente Base Xileno.

**SEGURIDAD:** Producto **INFLAMABLE DE 2º CATEGORÍA**. En caso de combustión, no apagar con agua, usar extinguidores de CO<sub>2</sub> o polvo químico.

**PRECAUCIONES:**

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. No ingerir ni inhalar vapores.
- 2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un envase, mezclarlos entre sí.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel, su inhalación profunda o ingestión.
- 6) En ambientes interiores, ventilar durante y después de la aplicación.
- 7) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

## TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. N° de Lote
5. Código EAN 13

## EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4

**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140

**Ventas:** ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.