

Laboratorio I+D  
**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**
**FG-75-00-44**  
 Versión 2 / Vigencia: 16/06/2009

**Denominación Comercial:**  
**Emacril Impermeabilizante Acrílico para Techos**
**Producto:**  
 Pintura al agua tipo emulsión, impermeabilizante para techos


ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
Uniformidad y asentamiento	Cumple ensayo	
Dilución	Cumple ensayo	
Viscosidad Stormer a 20°C +/- 0,5°C, UK	130 +/- 5	✓
Estabilidad	Cumple ensayo	
Materias volátiles entre 105°C y 110°C, g/100 g	46 +/- 1	
Plomo en materias no volátiles, g/100 g	No contiene	
Grado de dispersión, IRAM	3,75 - 5,00	
<b>Secado</b>		
Tacto, horas	1 +/- 10 min	
Duro, horas	2 +/- 15 min	
<b>Brillo</b>	Semi-mate	
Variación de la opacidad [%]	2	
<b>Color (cualitativo)</b>	Cumple ensayo	✓
<b>Poder cubritivo</b>	Cumple ensayo	
<b>Aplicabilidad</b>	Muy buena	✓
<b>Resistencia a la intemperie</b>	Cumple ensayo	
<b>Resistencia a la abrasión en húmedo</b>	Cumple ensayo	
<b>Envejecimiento acelerado</b>	Cumple ensayo	
<b>Rendimiento en extensión, m<sup>2</sup> por lt y por mano</b>	5,6 +/- 3	
<b>Color</b>	<b>BLANCO</b>	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm <sup>3</sup>	1,314 +/- 0,2	
<b>Color</b>	<b>ROJO TEJA</b>	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm <sup>3</sup>	1,262 +/- 0,2	
<b>Color</b>	<b>VERDE</b>	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm <sup>3</sup>	1,260 +/- 0,2	
<b>Color</b>	<b>GRIS</b>	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm <sup>3</sup>	1,314 +/- 0,2	

Se indica la especificación técnica de EMAPI S.A. pues no existe norma IRAM correspondiente  
 Los ensayos incluidos son los indicados por IRAM para otras pinturas tipo emulsión  
 El cubritivo es analizado según las indicaciones de pintabilidad impresas en el envase  
 Ensayos basados en las Normas IRAM 1107 y 1207

**EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción**
**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5° Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4  
**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina  
 Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.