

Laboratorio I+D  
**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**
**FG-75-00-44**  
 Versión 2 / Vigencia: 16/06/2009

**Denominación Comercial:**  
**Pro Madera Tratamiento Protector Decorativo**
**Producto:**  
 Tratamiento protector decorativo para maderas, base solvente


ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
Dilución	Cumple ensayo	
Viscosidad Ford a 20°C +/- 0,5°C, seg	15 +/- 3	
<b>Secado</b>		
Tacto, horas	2 +/- 30 min	
Duro, horas	20 +/- 4	
Brillo	Satinado	
Color (cualitativo)	Cumple ensayo	✓
Aplicabilidad	Muy buena	
Aspecto de la superficie pintada	Muy bueno	
Resistencia a hongos, algas e insectos	Cumple ensayo	
Resistencia a la intemperie	Cumple ensayo	
Rendimiento en extensión, m <sup>2</sup> por lt y por mano	14 - 16	
<b>Color</b>	<b>CRISTAL</b>	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm <sup>3</sup>	0,862 +/- 0,2	
<b>Color</b>	<b>NATURAL</b>	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm <sup>3</sup>	0,865 +/- 0,2	
<b>Color</b>	<b>CEDRO</b>	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm <sup>3</sup>	0,865 +/- 0,2	
<b>Color</b>	<b>CAOBA</b>	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm <sup>3</sup>	0,868 +/- 0,2	
<b>Color</b>	<b>NOGAL</b>	
Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm <sup>3</sup>	0,866 +/- 0,2	

Se indica la especificación técnica de EMAPI S.A. pues no existe norma IRAM correspondiente  
 Referencia para ensayos: IRAM 1107

**EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción**
**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5° Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

 Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.