

Laboratorio I+D

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**FG-75-00-44**

Versión 4 / Vigencia: 17/04/2014

Denominación Comercial:**Superflex** Membrana Asfáltica**Producto:**

Membrana asfáltica autoprotegida con aluminio 20 micrones

LIBERACIÓN

Porcentaje de polímero (Δ penetr > 45 dmm)	1,3% (p/p)	
Peso neto masa asfáltica	33,83 kg	
Peso neto	35 kg	✓
Porcentaje de carga mineral (p/p)	60%	
Alma central	No posee	
Banda de soldadura	7 cm (PEAD 12/12 micrones)	
Masa por metro cuadrado IRAM 1581	Mín. 3 kg/m ²	
Terminación superior IRAM 1577-1	Aluminio flexible de 20 micrones de espesor (960 mm / 940 mm)	
Terminación inferior IRAM 1577-3	PEAD (106/12)	
Ancho del rollo	1 m +/- 3 cm	✓
Largo del rollo	10 m +/- 10 cm	✓
Área del rollo	Mín. 10 m ²	
Flexibilidad IRAM 1577	Longitudinal: cumple Transversal: cumple	
Carga de rotura IRAM 1577	Longitudinal: cumple Transversal: cumple	
Deslizamiento IRAM 1576	Longitudinal: cumple Transversal: cumple	

Ensayos basados en las Normas IRAM 1107 y 1207

Los procesos que involucran diseño, desarrollo, producción y comercialización de nuestros Impermeabilizantes son monitoreados bajo exhaustivos controles de calidad, producto de la experiencia de más de 60 años de presencia en el mercado.

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, ArgentinaTel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.