

# **SUPER FLEX**

**MEMBRANA LÍQUIDA  
FIBRADA**

Revestimentos Película Impermeável



## **IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA TETOS**

Com poliuretano  
Máxima elasticidade  
Alta penetração em rachaduras e fissuras  
Grande durabilidade

### **PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS**

Produto elastomérico de grande poder impermeabilizante, com poliuretano.

Incrivelmente elástico, com excelente resistência a climas adversos e à radiação UV. Sua plasticidade estudada permite arranjar a superfície durante a secagem.

Quando seca, produz uma membrana impermeável de grande aderência ao substrato e resistência mecânica. Altamente durável. Indicado para todo tipo de tetos, horizontais, de grande pendente ou abobadados, e terraços (de trânsito moderado); de cimento, fibrocimento, lajotas, cerâmica não esmaltada, mantas asfálticas com acabamento em poliéster ou semelhantes.

### **MODO DE USO**

#### **Preparação da superfície**

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicões, óxido, algas ou fungos, sujeira, etc.

#### **Aplicação**

É possível aplicar com pincel chato e largo, rolo ou outros meios mecânicos, por exemplo, com a ajuda de um rodo de borracha sem cabo, um rodo para piso, etc. Aplicar 2 ou 3 demãos, segundo o grau de proteção desejado, deixando transcorrer entre as operações, de 8 a 12 horas, segundo as condições de temperatura e umidade ambiental.

### **SEGURANÇA**



**Usar luvas  
de proteção**




**Usar proteção  
ocular**



**Usar roupa  
adequada**



**Diluição  
(ver quadro)**



**Secagem ao tato  
4 horas**



**Secagem total  
8 a 12 horas**

**RENDIMENTO TEÓRICO:** 1 kg por m<sup>2</sup> em 2 ou 3 demãos, segundo a rugosidade e absorção do substrato.

**USOS:** Tetos exteriores e terraços de trânsito moderado; de concreto, alvenaria, tijolo, fibrocimento, pedras, lajotas, cerâmica não esmaltada, mantas asfálticas com acabamento em poliéster, etc.

**TEMPO DE SECAGEM:** Ao tato 4 horas e entre demãos de 8 a 12 horas, sob condições normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25°C).

**APRESENTAÇÃO:** Embalagens de 4 kg, 10 kg e 20 kg.

**CORES BASE:** Branco, Verde e Vermelho Telha.

**ACABAMENTO:** Acetinado.

**Nº DE DEMÃOS:** 2 ou 3, segundo o grau de proteção desejado.

**DILUIÇÃO:** Produto pronto para aplicar em qualquer uma de suas modalidades de uso. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para facilitar a aplicação. Como imprimação: diluir a 80% (4 partes de produto mais 1 parte de água).

**LIMPEZA:** Lavar os utensílios com água e detergente biodegradável.

**SEGURANÇA:** Produto **NÃO** inflamável.

**PRECAUÇÕES:**

- 1) Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance das crianças.
- 2) Mexer bem antes de usar. Se necessário usar mais do que o conteúdo de uma embalagem, misturá-los entre si.
- 3) A concentração deste produto é ótima para seu uso. Sua diluição (salvo no uso como imprimação) pode afetar as características esperadas do mesmo.
- 4) É recomendável aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10°C nem superior a 40°C. Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco de chuva iminente.
- 5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico caso ocorra ingestão ou irritação por contato do produto com os olhos e a pele.
- 6) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o conteúdo.

## TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

## EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

**Escritórios comerciais:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administração e Planta industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

**Vendas:** [ventas@emapi.com.ar](mailto:ventas@emapi.com.ar) - **Comércio Exterior:** [comex@emapi.com.ar](mailto:comex@emapi.com.ar) - **Departamento Técnico:** [consultas@emapi.com.ar](mailto:consultas@emapi.com.ar)

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.

Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.

Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.