

SUPER FLEX

**MEMBRANA LÍQUIDA
FIBRADA**

Revestimientos Película Impermeable



IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA TECHOS

Con poliuretano
Máxima Elasticidad
Alta penetración en grietas y fisuras
Gran durabilidad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Producto elastomérico de gran poder impermeabilizante, con poliuretano.

Su excelente elasticidad y resistencia lo convierten en la respuesta apropiada para resistir factores climáticos extremos que involucren lluvia y tormentas de alta intensidad, así como la radiación UV.

Después del secado, forma una membrana infranqueable al paso del agua y la humedad, de gran adherencia y resistencia mecánica, de gran durabilidad, siendo apta para el tránsito moderado.

Puede aplicarse en superficies horizontales, de gran pendiente o abovedadas, pudiendo ser éstas de cemento, fibrocemento, baldosas, cerámica no esmaltada, membranas asfálticas con terminación de poliéster y similares.

MODO DE USO

Preparación de la superficie

Quitar todo tipo material suelto y eliminar polvo, sustancias grasosas y basura que puedan dificultar la adherencia del producto al sustrato. Aplicar una mano de imprimación en toda la superficie a tratar.

Aplicación

Se puede aplicar mediante el uso de brocha, pinceleta, rodillo, racleta de goma o secador de piso, cuidando cubrir homogéneamente las superficies a tratar, esparciendo –en dos o tres manos– cantidades abundantes de producto y dejando nivelar, dejando transcurrir entre mano y mano entre 8 y 12 hs según la temperatura y humedad ambiental. La protección se incrementa con el mayor número de manos.

SEGURIDAD



**Usar guantes
de protección**



**Usar protección
ocular**



**Usar ropa
adecuada**



**Dilución
(ver cuadro)**



**Secado al tacto
4 horas**



**Secado total
8 a 12 horas**

RENDIMIENTO TEÓRICO: 1 kg por m², en 2 ó 3 manos, según la rugosidad y absorción del sustrato.

USOS: Techos exteriores y terrazas de tránsito moderado; de concreto, mampostería, ladrillo, fibrocemento, piedras, baldosas, cerámica no esmaltada, membranas asfálticas con terminación de poliéster, etc.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto 4 hs y entre manos de 8 a 12 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

PRESENTACIÓN: Envases de 4 kg, 10 kg y 20 kg.

COLORES BASE: Blanco, Verde y Rojo Teja.

TERMINACIÓN: Satinada.

Nº DE MANOS: 2 ó 3, según el grado de protección deseada.

DILUCIÓN: Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación. Como imprimación: diluir al 80% (4 partes de producto más 1 parte de agua).

LIMPIEZA: Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.

SEGURIDAD: Producto NO Inflamable.

PRECAUCIONES: Almacenar en lugar seco y ventilado. No ingerir. No inhalar vapores. En caso de ingesta, no inducir al vómito. Acudir de inmediato al médico.
Usar antiparras, guantes y ropa adecuada. En caso de irritación por salpicaduras en los ojos y la piel consultar de inmediato al médico.
Revolver bien antes de usar.
No aplicar mientras llueve o con riesgo de lluvia. No aplicar cuando el sol incida directamente sobre la superficie a impermeabilizar. Aplicar entre los 10°C y 40°C.
Si se va utilizar más del contenido de un envase es recomendable mezclarlos primero.
En caso de usar menor cantidad a la del contenido, asegurar la hermeticidad del cierre antes de guardar.

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.
No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.
Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.