

Laboratorio I+D

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA****FG-75-00-44**

Versión 1 / Vigencia: 17/06/2022

**Denominación Comercial:**  
**Superflex****Producto:**  
Pintura asfáltica

		<b>LIBERACIÓN</b>
<b>Viscosidad (25°C)</b>	2000 - 3000 (cps)	✓
<b>Densidad (25°C)</b>	0,90 - 0,94 (g/cm <sup>3</sup> )	✓
<b>Porcentaje de sólidos (%)</b>	40 +/- 5%	✓
<b>Aplicación</b>	Buena	
<b>Rendimiento (por mano aplicada)</b>	12 - 14 m <sup>2</sup> /lt	
<b>Tiempo de secado (bajo condiciones normales de Humedad y Temperatura; HRA 60%, 25°C)</b>	80 minutos	

Los procesos que involucran diseño, desarrollo, producción y comercialización de nuestros Impermeabilizantes son monitoreados bajo exhaustivos controles de calidad, producto de la experiencia de más de 70 años de presencia en el mercado.

**EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción****Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5° Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, ArgentinaTel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.