

# **SUPER FLEX**

**MEMBRANA LÍQUIDA**  
**TECHOS Y MUROS**

Revestimientos Película Impermeable



## **IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA TECHOS Y MUROS**

Con poliuretano  
Máxima elasticidad  
Alta penetración en grietas y fisuras  
Gran durabilidad

### **PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS**

Producto elastomérico de gran poder impermeabilizante, con poliuretano.

Su excelente elasticidad y resistencia lo convierten en la respuesta apropiada para resistir factores climáticos extremos que involucren lluvia y tormentas de alta intensidad, así como la radiación UV.

Después del secado, forma una membrana infranqueable al paso del agua y la humedad, de gran adherencia y resistencia mecánica, de gran durabilidad, siendo apta para el tránsito moderado.

Puede aplicarse en superficies verticales y horizontales, de gran pendiente o abovedadas, pudiendo ser éstas de cemento, fibrocemento, baldosas, cerámica no esmaltada, membranas asfálticas con terminación de poliéster y similares.

### **MODO DE USO**

#### **Preparación de la superficie**

Quitar todo tipo material suelto y eliminar polvo, sustancias grasosas y basura que puedan dificultar la adherencia del producto al sustrato. Aplicar una mano de imprimación en toda la superficie a tratar.

#### **Aplicación**

Se puede aplicar mediante el uso de brocha, pinceleta, rodillo, racleta de goma o secador de piso, cuidando cubrir homogéneamente las superficies a tratar, esparciendo –en dos o tres manos– cantidades abundantes de producto y dejando nivelar, dejando transcurrir entre mano y mano entre 8 y 12 hs según la temperatura y humedad ambiental. La protección se incrementa con el mayor número de manos.

### **SEGURIDAD**



Usar guantes  
de protección




Usar protección  
ocular



Usar ropa  
adecuada



Dilución  
(ver cuadro)



Secado al tacto  
4 horas



Secado total  
8 a 12 horas

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** 1 kg por m<sup>2</sup>, en 2 ó 3 manos, según la rugosidad y absorción del sustrato.

**USOS:** Paredes y techos exteriores y terrazas de tránsito moderado; de concreto, mampostería, ladrillo, fibrocemento, piedras, baldosas, cerámica no esmaltada, membranas asfálticas con terminación de poliéster, etc.

**TIEMPO DE SECADO:** Al tacto 4 hs y entre manos de 8 a 12 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

**PRESENTACIÓN:** Envases de 4 kg, 10 Kg y 20 kg.

**COLORES BASE:** Blanco, Verde y Rojo Teja.

**TERMINACIÓN:** Satinada.

**Nº DE MANOS:** 2 ó 3, según el grado de protección deseada.

**DILUCIÓN:** Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación. Como imprimación: diluir al 80% (4 partes de producto más 1 parte de agua).

**LIMPIEZA:** Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.

**SEGURIDAD:** Producto NO Inflamable.

**PRECAUCIONES:** Almacenar en lugar seco y ventilado. No ingerir. No inhalar vapores. En caso de ingesta, no inducir al vómito. Acudir de inmediato al médico.  
Usar antiparras, guantes y ropa adecuada. En caso de irritación por salpicaduras en los ojos y la piel consultar de inmediato al médico.  
Revolver bien antes de usar.  
No aplicar mientras llueve o con riesgo de lluvia. No aplicar cuando el sol incida directamente sobre la superficie a impermeabilizar. Aplicar entre los 10°C y 40°C.  
Si se va utilizar más del contenido de un envase es recomendable mezclarlos primero.  
En caso de usar menor cantidad a la del contenido, asegurar la hermeticidad del cierre antes de guardar.

## TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

## EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

**Ventas:** ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.  
No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.  
Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.